

Scheda tecnica LAM 10 x L






Tabella Tecnica LAM per legno lamellare

Trazione		40000 N	Sfilamento legno	Profondità mm	Valore di estrazione N
				80	13458 N

N=Newton

1N=Kg 0.1019716

MATERIALE: Acciaio al carbonio C22

TRATTAMENTO: Carbonitrurazione

RIVESTIMENTO: Zincotropicalizzata

SCALA: 1:1

FIRMA: Uff. Tecnico

DATA: 13/10/2008



UFFICIO TECNICO
Via dell'Industria, 12
20032 - Cormano MI
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: LAM 10 X L

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

VITE AUTOFORMANTE PER LEGNO LAMELLARE.