

Scheda tecnica TSP 6 x L truciolare







Tabella Tecnica TSP truciolare per Legno

Trazione		14.500 N	Sfilamento legno	Profondità mm		Valore di estrazione N
				30	4.200N	
Taglio		8.000 N		50	5.300 N	

N=Newton 1N=Kg 0.1019716

MATERIALE: Acciaio al carbonio C18

TRATTAMENTO: Carbonitrurazione

RIVESTIMENTO: Zincatura

SCALA: 1:1

FIRMA: F. Paxia

DATA: 04/10/2007



UFFICIO TECNICO
Via Verdi,16-20095
CUSANO MILANINO
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: TSP 6 X L

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

VITE AUTOFORMANTE TRUCIOLARE PER LEGNO.