


UD CS 6,3 x L

Autoformante inox per ferro



MATERIALE: Inox AISI 304


TRATTAMENTO:

RIVESTIMENTO: Lanthane

SCALA: 1:1


FIRMA: Alberto B. T.

DATA: 15-01-2019




**Rottura
in Trazione**

15000 N



**Rottura
al Taglio**

12000 N



**Sfilamento da
lamiera S235JRC
(preforo Ø5 mm)**

Sp.	S _F
2 mm	5500 N
3 mm	6580 N
4 mm	9080 N
5 mm	10500 N
6 mm	11400 N

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove