




# UND12 FL 5,5xL

## VITE AUTOFORANTE LANTHANE FLANGIA LARGA




MATERIALE: Acciaio C18  
TRATTAMENTO: Carbonitrurazione  
RIVESTIMENTO: Lanthane

SCALA: 1:1  
FIRMA: Alberto B. T.  
DATA: 10/12/2020




**Rottura  
in Trazione**

**15000 N**



**Rottura  
al Taglio**

**8500 N**



**Sfilamento da  
lamiera S235JRC**

Sp.	$S_F$
4 mm	<b>8220 N</b>
6 mm	<b>11500 N</b>
8 mm	<b>MAX trazione</b>
10 mm	<b>MAX trazione</b>
12 mm	<b>MAX trazione</b>

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove