


UND6 6,3xL

VITE AUTOFORANTE LANTHANE




MATERIALE: Acciaio C21
TRATTAMENTO: Carbonitrurazione
RIVESTIMENTO: Lanthane

SCALA: 1:1
FIRMA: Alberto B. T.
DATA: 25/09/2018




**Rottura
in Trazione**

19000 N



**Rottura
al Taglio**

12000 N



**Sfilamento da
lamiera S235JRC**

Sp.	S _F
2 mm	4081 N
3 mm	6500 N
4 mm	9000 N
5 mm	12600 N
6 mm	15500 N

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove